

# SÄKERHETSDATABLAD

Utfärdandedatum: 2001-10-10 av Aprobo AB, senaste ändring 2017-02-15 id: AP/1B1204-1B3999

## 1. Namnet på produkten och företaget

Produktbeteckning

Art Stavparkett, Ask

Användningsområde

Art Stavparkett består av massiva stavar för fallande eller mönsterläggning. Produkten lämpar sig för såväl nybyggnation som renovering och tillverkas i fem olika standardlängder som tillsammans kan kombineras till flera mönster.

Företag

Aprobo AB

Fabriksgatan 15  
280 10 Sösdala  
Sverige  
Telefonnummer: 0451-611 97  
Hemsida: www.aprobo.com  
E-post: info@aprobo.com

Nödnummer

112

## 2. Farliga egenskaper

Produkten är inte klassificerad som farlig i enlighet med förordning EG 1272/2008.

## 3. Sammansättning

Farliga ämnen: Inga

Andra ämnen: Ek

Emballage: Polyetenfolie

| Material | Ämnen | Vikt (%) | CAS-nr                |
|----------|-------|----------|-----------------------|
| Ask      |       | 100%     | Övrigt, naturmaterial |

## 4. Första hjälpen

Inga särskilda åtgärder krävs

## 5. Åtgärd vid brand

Lämpliga släckningsmedel: Vatten, skum, pulver eller koldioxid (CO<sup>2</sup>)

## 6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp

Åtgärder vid läckage och spill: Inga farorisker. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

## 7. Hantering och lagring

Lagring: Innanläggning påbörjas är det viktigt att korrekt inomhusklimat råder. Temperaturen bör vara 18-22° C och den relativa luftfuktigheten (RF) bör alltid ligga på 35-65% RF. Art Stavparkett ska acklimatiseras i öppnat emballage i det rum där produkten ska monteras i minst 48 timmar eller tills produktens temperatur motsvarar temperaturen i rummet, vilket kan vara längre än 48 timmar.

## 8. Personlig skyddsutrustning

Ingen särskild utrustning är nödvändig som personligt skydd vid arbete med produkten.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Massiv stavparkett

Träslag: Ask

Mönster: Staven levereras i 50 % högerstav och 50 % vänster-stav per paket

Sortering: Prime, Natur eller Rustik

Karaktär: Generellt sett en jämn ådring och färg samt helt fri från ytved. Enstaka mycket små kvistar kan förekomma, men i liten omfattning.

Dimension: Stavens storlek är 16x68x204, 272, 340, 408 eller 612 mm som standard

Utförande: Produkten har not och spont på fyra sidor. Staven tillverkas i både höger och vänster utförande för att möjliggöra mönsterläggning.

Ytbehandling: Obehandlat

Torkning: Anpassade till Skandinaviska förhållande.

Applicering: I första hand limning med art parkettlim alternativt spikning

Emballage: Krymplastade buntar med buntband. ca 1m<sup>2</sup>/bunt (1.67m<sup>2</sup>/ bunt-612mm).

## 10. Stabilitet och reaktivitet

Ej aktuellt

## 11. Toxikologisk information

Ej aktuellt

## 12. Ekologisk information

Ej aktuellt

## 13. Avfallshantering

Företaget är anslutet i REPA.

## 14. Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods.

## 15. Gällande föreskrifter

Ingen klassificering eller märkning krävs.

## 16. Övrig information

### Montering:

Produkten kan spikas eller limmas mot underlag med på marknaden förenliga lim produkter.

Då staven skall limmas mot underlaget rekommenderas tillhörande Art Parkettlim vilket är ett elastiskt parkettlim (MS-Polymerlim) vilket inte innehåller lösningsmedel eller vatten.

Stavparketten skall slipas tidigast 2 dygn efter installation.

Vid spikning skall staven spikas mot spikbart underlag typ plywood eller likvärdigt. Varje stav skall spikas.

Valfri ytbehandling kan användas.

### Varugaranti:

2 års varugaranti enligt AMA praxis