

SÄKERHETSDATABLAD

Utfärdandedatum: 2001-10-10 av Aprobo AB, senaste ändring 2017-01-23

id: AP/1H0204-1H3999

1. Namnet på produkten och företaget

Produktbeteckning

Art Stavparkett, Svartek

Användningsområde

Art Stavparkett består av massiva stavar för fallande eller mönsterläggning. Produkten lämpar sig för såväl nybyggnation som renovering och tillverkas i fem olika standardlängder som tillsammans kan kombineras till flera mönster.

Företag

Aprobo AB

Fabriksgatan 15
280 10 Sösdala
Sverige
Telefonnummer: 0451-611 97
Hemsida: www.aprobo.com
E-post: info@aprobo.com

Nödnummer

112

2. Farliga egenskaper

Produkten är inte klassificerad som farlig i enlighet med förordning EG 1272/2008.

3. Sammansättning

Farliga ämnen: Inga

Andra ämnen: Svartek

Emballage: Polyetenfolie

Material	Ämnen	Vikt (%)	CAS-nr
Ek		100 %?	Övrigt, naturmaterial

4. Första hjälpen

Inga särskilda åtgärder krävs

5. Åtgärd vid brand

Lämpliga släckningsmedel: Vatten, skum, pulver eller koldioxid (CO²)

6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp

Åtgärder vid läckage och spill: Inga farorisker. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

7. Hantering och lagring

Lagring: Innan läggning påbörjas är det viktigt att korrekt inomhusklimat råder. Temperaturen bör vara 18-22° C och den relativa luftfuktigheten (RF) bör alltid ligga på 35-65% RF. Art Stavparkett ska acklimatiseras i öppnat emballage i det rum där produkten ska monteras i minst 48 timmar eller tills produktens temperatur motsvarar temperaturen i rummet, vilket kan vara längre än 48 timmar.

8. Personlig skyddsutrustning

Ingen särskild utrustning är nödvändig som personligt skydd vid arbete med produkten.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Massiv stavparkett

Träslag: Ek (europeisk)

Mönster: Staven är lämplig för fallande läggning eller mönsterläggning.

Den tillverkas dock inte i vänster/höger-utförande

Sortering: Standard

Karaktär: Generellt sett en jämn ådring och färg samt helt fri från ytved. Enstaka mycket små kvistar kan förekomma, men i liten omfattning.

Dimension: Stavens storlek är 20*70*400-1000 mm

Utförande: Produkten har not och spont på fyra sidor. Staven tillverkas i både höger och vänster utförande för att möjliggöra mönsterläggning.

Ytbehandling: Obehandlat

Behandlingsform: Stavens mörkbruna nyans skapas genom att eken behandlas med ammoniakånga i ett slutet system. Genom denna process frigörs garvsyra, varpå en mörkbruneffekt skapas genomgående i staven. Eftersom ekens karaktär skiljer sig beroende på var i stocken man tagit ut stavämnet, kan behandlingsmetoden påverka slutresultatet lite olika.

Emission: Testad enligt NTBuild 438:1995

Torkning: Anpassade till Skandinaviska förhållande.

Applicering: Limning med art parkettlim

Emballage: Krymplastade buntar med buntband. ca 0.7m²/bunt.

10. Stabilitet och reaktivitet

Ej aktuellt

11. Toxikologisk information

Ej aktuellt

12. Ekologisk information

Ej aktuellt

13. Avfallshantering

Företaget är anslutet i REPA.

14. Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods.

15. Gällande föreskrifter

Ingen klassificering eller märkning krävs.

16. Övrig information

Montering:

Produkten kan spikas eller limmas mot underlag med på marknaden förenliga lim produkter.

Då staven skall limmas mot underlaget rekommenderas tillhörande Art Parkettlim vilket är ett elastiskt parkettlim (MS-Polymerlim) vilket inte innehåller lösningsmedel eller vatten.

Stavparketten skall slipas tidigast 2 dygn efter installation.

Vid spikning skall staven spikas mot spikbart underlag typ plywood eller likvärdigt. Varje stav skall spikas.

Valfri ytbehandling kan användas.

Varugaranti:

2 års varugaranti enligt AMA praxis