

# SÄKERHETSDATABLAD

Utfärdandedatum: 2001-10-10 av Aprobo AB, senaste ändring 2017-02-07

id: AP/000435-000437;000446-000447;  
000455-000457;000460

## 1. Namnet på produkten och företaget

Produktbeteckning  
Vävkonstruktioner

Zealand Wool  
Dorset, Gute, Oxford

Användningsområde

Ribbvävd textilmatta i ullkvalitet för användning på kontor/kontorslandskap, hotell, skolor, trappor, butiker och övriga miljöer där det ställs höga krav på slitstyrka, akustik, underhåll och miljö.

Företag

Aprobo AB  
Fabriksgatan 15  
280 10 Sösdala  
Sverige  
Telefonnummer: 0451-611 97  
Hemsida: [www.aprobo.com](http://www.aprobo.com)  
E-post: [info@aprobo.com](mailto:info@aprobo.com)

Nödnummer

112

## 2. Farliga egenskaper

Produkten är inte klassificerad som farlig.

## 3. Sammansättning

Garn: 80 % Ull (80 %), 20 % Antistatisk nylonfiber (Polyamid),  
Varp: 70 % Polyester (PE), 30 % Viskos (Viscose)  
Verft: 100 % Polypropen (Polypropylene)  
Baksidesalternativ (Actionback): 100 % Polypropen (Polypropylene)

Material	Ämnen	Vikt (%)	CAS-nr
Garn	Ull	18,10 %	Övrigt, naturmaterial
Garn	Antistatisk nylonfiber (Polyamide 6)	4,52 %	25038-54-4
Varp	Polyester	1,43 %	Övrigt, polymer
Varp	Viskos (Viscose)	1,43 %	Övrigt, processade naturmaterial
Verft	Polypropen (Polypropylen)	3,81 %	9003-07-0
Baksida	Polypropen (Polypropylen)	70,71 %	9003-07-0

## 4. Första hjälpen

Inga särskilda åtgärder krävs

## 5. Åtgärd vid brand

Lämpliga släckningsmedel: Vatten, skum, pulver eller koldioxid (CO<sup>2</sup>)

#### 6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp

Åtgärder vid läckage och spill: Inga farorisker. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

#### 7. Hantering och lagring

Lagring: Zealand Wool tål kall lagring, men det ska vara förhållandevis stadig luftfuktighet, max 65 %. Innan läggning ska dock produkten acklimatiseras i cirka 24 timmar till den temperatur där mattan ska läggas.

#### 8. Personlig skyddsutrustning

Ingen särskild utrustning är nödvändig som personligt skydd vid arbete med produkten.

#### 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Ribbvävd textilmatta

Form: Platt mattform

Dimension: 4 meters rullbredd, cirka 25 lpm rullängd som standard, 2,0 meter rullbredd kan beställas som tillval.

Antal öglor: Cirka 136 000 st/m<sup>2</sup>

Totalvikt: Cirka 2100 g/m<sup>2</sup>

Garnvikt: Cirka 475 g/m<sup>2</sup>

Total tjocklek: Cirka 5,0 mm

#### 10. Stabilitet och reaktivitet

Ej aktuellt

#### 11. Toxikologisk information

Ej aktuellt

#### 12. Ekologisk information

Ej aktuellt

#### 13. Avfallshantering

Företaget är anslutet i REPA.

Produkten kan till viss del återgå till återvinning vid ny produktion.

#### 14. Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods.

#### 15. Gällande föreskrifter

Ingen klassificering eller märkning krävs.

16. Övrig information
-----------------------

Zealand Wool uppfyller följande testkrav:

Elektrostatiska egenskaper (DIN 54345)  
Kroppsspänning (EN1815)

Antistategenskaper (DIN54345)  
ca 0,9 kV

Värmemotstånd (DIN 52612)

Brand (DIN4102): B1  
Brand (NT007)  
Brand Klass G samt euro klass Cfl-s1

Brand (IMO): klassning för fartyg och flyg

Ljusfasthet (EN ISO 105-B02) >5

Klassificering (DIN 66095) Euro klass 4 Termisk resistans (DIN52612)

Ljudabsorption (DIN52212)

Varugaranti:

Zealand Wool utgörs av 5 års varugaranti enligt AMA-praxis